



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА  
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**  
**(ДУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦКПХ МОЗ»)**

вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053, тел. (44) 486-22-54, т.ф 486 40 27  
E-mail: kmlc@ses.gov.ua, www.kmlc.gov.ua, Код ЄДРПОУ 38518296

**Санітарно-гігієнічна лабораторія**  
**(радіологічна група)**

вул. Естонська, 3, м. Київ, 03190, тел./факс 427-11-79

Свідоцтво про технічну компетентність лабораторії за № 0121/18 від 26.12.2018 р. видане  
Державною установою «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»  
(Головна організація метрологічної служби МОЗ України), чинне до 25.12.2023 р.

**ПРОТОКОЛ № 91**


радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу  
від « 31 » жовтня 2022 року

1. Замовник: ПрАТ «Термінал-М»
2. Адреса замовника: вул. Резервна, 8, м.Київ, 04074, Україна, тел./факс (044) 501-91-82
3. Метод виміру: гамма-спектрометричний аналіз
4. Тип приладу: спектрометр енергій гамма - випромінювання сцинтиляційного типу СЕГ-001М «АКП-С», зав. № 07800
5. Дата проведення Держпівірки: свідоцтво №KIR 01035303421 від 31.12.2021р., діє до31.12.2022р.

**РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ**

| № п/п | Назва сировини і будматеріалу  | Питома активність<br>Бк·кг <sup>-1</sup> |                   |                 | A <sub>ef</sub><br>Бк·кг <sup>-1</sup> | Клас<br>засто-<br>сування |
|-------|--|--|-------------------|-----------------|--|---------------------------|
|       |  | <sup>226</sup> Ra                        | <sup>232</sup> Th | <sup>40</sup> K |  |                           |
| 1     | Клей для облицювання камінів та печей<br>Siltek T-84<br>ДСТУ Б В.2.7-126 «Суміші будівельні сухі<br>модифіковані. Загальні технічні умови» | 25,1                                     | 7,11              | 135             | 45,89                                  | 1 клас                    |

Ефективна питома активність (A<sub>ef</sub>) природних радіонуклідів (ПРН) складає 45,89 Бк·кг<sup>-1</sup>

Вимірювання провів: провідний інженер  Борозенко В.П.  
(посада, підпис, П.І.Б.)

**Висновок:** представлений на дослідження зразок клею для облицювання камінів та печей Siltek T-84, ДСТУ Б В.2.7-126 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови», відноситься до 1 класу застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися згідно з НРБУ-97, п. 8.5.1 (б), для всіх видів будівництва без обмежень.

Лікар з радіаційної гігієни



Бабенко Р.І.  
(підпис, П.І.Б.)