



## **Beton-Kontakt**

### **Адгезійна пігментована ґрунтовка**

- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- придатна для фарбованих основ
- підвищена адгезія
- висока вологостійкість
- стійка до лужних сполук

### **Застосування та характеристика**

Адгезійна пігментована ґрунтовка із додаванням кварцового піску для зовнішніх і внутрішніх робіт. Призначена для попередньої обробки мінеральних поверхонь: монолітного бетону, збірних бетонних виробів, бетонної стелі, глазурованої поверхні керамічних плиток, скла, гіпсокартону, поверхонь, фарбованих алкідними фарбами, також металевих закладних частин перед нанесенням на них гіпсових та цементних штукатурок, клею для плитки, ліпного декору, будівельних розчинів. Стійка до впливу агресивних атмосферних явищ, сонячного світла, лужних сполук. Підвищує адгезію; може використовуватись у якості скріплюючого шару під час наклеювання у спосіб «плитка на плитку». Не містить розчинників.

### **Склад**

Акрилова дисперсія, крупний кварцовий пісок, домішки.

### **Основа**

Поверхня повинна бути міцною, сухою та очищеною від пилу, масляних і жирових плям та відшарувань, що осипаються. Підготовка основи здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013.

### **Виконання робіт**

Перед використанням ретельно перемішати, також періодично перемішувати під час роботи. Наносити щіткою або валиком. Не розбавляти водою! Витрата на один шар – 250-350 г/м<sup>2</sup> в залежності від стану поверхні; точна витрата визначається шляхом пробного нанесення на об'єкті. Час висихання до нанесення наступного шару розчину становить 6 годин, повне висихання – 24 години при температурі основи +20°C та відносній вологості 60%. В інших умовах терміни висихання можуть змінитись, при зменшенні температури час збільшується. Не наносити під час дії прямих сонячних променів, при температурі основи нижче +5°C та відносній вологості повітря більше 80%, а також на промерзлі основи!

Не рекомендується використовувати по масляним фарбам.

Після висихання ґрунтовки необхідно якомога швидше наносити розчини на оброблену поверхню, щоб уникнути накопичення на ній пилу. Робочі інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

### **Колерування**

Не колірувати!

**Фасовка**

1,4 кг; 2,5 кг; 5 кг; 14 кг

**Заходи безпеки та утилізація**

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Не виливати ґрунтовку в каналізацію, водойми або на ґрунт. Залишки висохлої ґрунтовки утилізуються як звичайне будівельне сміття.

**Зберігання**

У щільно закритій тарі у прохолодному місці при температурі від +5°C до +30°C. Запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивись на упаковці.

СП з П ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен"

Україна, м. Дніпро,

вул. Курсантська, 7Б,

тел. (056) 377-95-05

Виготовлено по технології фірми "Meffert AG", Німеччина.

e-mail: [postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

1.08.2017