



Radiator Acrylfarbe

АКВА-ЕМАЛЬ ДЛЯ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

ШВИДКО СОХНЕ
ГЛЯНЦОВА
ТЕРМОСТІЙКА
СТІЙКА ДО ПОЖОВТІННЯ
СТАБІЛЬНИЙ БЛИСК
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

Властивості

Біла акрилова емаль з високим глянцем, жаростійка і стійка до пожовтіння при +120°C.

Область застосування

Для фарбування опалювальних приладів: батарей, труб систем опалення та інших металевих нагрівальних поверхонь. Також використовується як звичайна глянцева емаль для фарбування штукатурки, бетону, ДВП, алкідних покриттів, твердого ПВХ та дерева.

Склад

Акрилатна дисперсія, діоксид титану, вода, домішки. Даний продукт містить <10 г/л летючих органічних сполук (ЛОС).

Основа

Повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу, жиру, іржі та покриттів, що відшаровуються. Міцні алкідні покриття зашкурити наждачкою. Незахищені металеві поверхні (залізо, сталь тощо) ретельно очистити від іржі металевою щіткою, знежирити, обробити антикорозійною ґрунтовкою на водній основі, витримати не менше 12 діб. Цинк і легкі метали знежирити, потім нанести ґрунтуючий шар емалі, розведеної водою 1:1. ПВХ очистити і зашліфувати. Мінеральні основи зміцнити ґрунтом MGF Grund M14.

Нанесення

Пензлем, валиком, розпилювачем. Перед застосуванням ретельно перемішати.

При необхідності емаль можна розбавити водою до 5-10%, при розпиленні – до 20%.

Рекомендується наносити в 2-3 шари. Витрата на один шар – 90-100 мл/м² в залежності від типу основи. Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті. Не наносити при температурі нижче +7°C, а також на нагріті опалювальні прилади.

При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло діаметром 0,28-0,33 мм і тиск 160-180 бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до робочої густини (20%) і використовувати сопло 1,5-1,8 мм і тиск 3 атм. Не допускати утворення товстої плівки.

Робочі інструменти промити водою відразу після виконання робіт.

Час висихання

Від пилу – 1-2 години; на "дотик" і до нанесення наступного шару – 3-4 години; повне висихання – 8-10 годин. При температурі основи і повітря +20°C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись, при зменшенні температури він збільшиться.

Колерування

Емаль може тонуватись влюбий відтінок за системою Color Mix або SELEKT. Затонована емаль повинна бути використана відразу після колерування або не пізніше ніж через 3 дні!

Фасовка

0,75 л; 2,5 л

Заходи безпеки і утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час нанесення забезпечити провітрювання. Не вдихати пари при розпиленні! При попаданні на шкіру або в очі відразу промити водою. Не зливати в каналізацію, водойми або на поверхню ґрунту. Залишки висохлої емалі утилізуються як будівельне сміття.

Зберігання

В захищеному від морозу місці. Розпочаті упаковки ретельно закривати. Термін зберігання в заводській упаковці, що не розкривалася – 36 місяців.

Затонована емаль не має гарантійного терміну зберігання і повинна бути використана не пізніше ніж через 3 дні після колерування!

Дата виготовлення і номер партії вказані на упаковці.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина
ТУ У 24.3 – 31158382-044-2015

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”

Україна, м. Дніпро

вул. Курсантська, 7б

тел. (056) 377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

1.08.2017