



Acryl-Spachtel MGF

Фінішна шпаклівка

-
- для внутрішніх робіт
- біла
- економічна
- легко наноситься і шліфується

Застосування

Готова до використання акрилова шпаклівка для шпатлювання та фінішного вирівнювання поверхонь всередині приміщень. Дуже легко наноситься та шліфуються. Може вирівнювати значні нерівності та заповнювати отвори. Дозволяє отримати гладку білу поверхню, може структуруватись рел'єфними валіками, графаретами та іншим інструментом. Призначена для покриття цементної і гіпсової штукатурки, бетону, гіпсокартону, фарбованих основ, ДВП, ДСП, OSB і OSB, дерева.

Склад

Стиролакрилатна дисперсія, мінеральні наповнювачі, допоміжні домішки.

Основа

Підготовка основи здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та міцною. Відшарування, забруднення, висоли, старі покриття ретельно видалити. Основи, покриті алкідними і масляними фарбами, зашкурити наждачкою. Крихкі основи обробити глибокопроникаючою ґрунтовкою торговельної марки MGF. Вражені грибками місця очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичною ґрунтовкою düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

Виконання робіт

Перед використанням ретельно перемішати. Наносити на поверхню сталевим шпателем або теркою шаром до 3 мм. При необхідності створення покриття з більшою товщиною наносити в декілька шарів з повним висиханням кожного попереднього шару. Час висихання одного шару 4–6 годин, час твердіння може змінюватись в залежності від товщини шару, повне твердіння і здатність приймати навантаження – 12 годин при температурі +20°C і вологості повітря 65%. В інших температурних умовах час твердіння зміниться, при зменшенні температури час збільшується.

Може наноситись з допомогою штукатурних станцій. Можливе нанесення шляхом безповітряного нанесення, в такому випадку використовувати сопло 1,092 мм та тиск 150-180 бар. Попередньо зняти фільтри з пістолету.

При шпаклюванні поверхонь, що зазнають динамічних навантажень, використовувати армуючу сітку.

Витрата при товщині шару 1 мм складає приблизно 1,6 кг/м², залежить від зернистості поверхні.

Роботи вести при температурі основи від +5°C до 35°C та при відносній вологості повітря нижче 80%. Після твердіння шпаклівки незначні нерівності вирівняти шліфуванням абразивною сіткою або наждачним папером. Робочі інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Фасовка

1,5 кг; 3,5 кг; 8 кг; 17 кг

Заходи безпеки і утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не зливати в каналізацію, у водойми та на ґрунт. Залишки висохлої шпаклівки утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Зберігання

У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +35°C, запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 12 місяців. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці.

ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Шпаклівка MGF Акрил Шпактель 2.П.БД біла

СП з П ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен"

Україна, м. Дніпро

вул. Курсантська, 7Б,

тел. (056) 377-95-05

Виготовлено по технології фірми "Meffert AG", Німеччина.

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

1.08.2017