



## Glanz Effekt

### ФАСАДНИЙ ЛАК ДЛЯ КАМЕНЮ

- для зовнішніх та внутрішніх робіт
- висока атмосферна стійкість
- глянсовий

#### Застосування та характеристики

Прозорий водно-дисперсійний акриловий лак для захисту та декоративного оформлення природного та штучного каменю, бетонних елементів, цементних та гіпсових штукатурок, поверхонь, пофарбованих водно-дисперсійними та алкідними фарбами. Дозволяє отримати ефект «мокрого каменю» на мінеральних поверхнях. Захищає конструкції від впливу вологи, суттєво збільшує термін експлуатації фасадів.

#### Склад

Акрилова дисперсія, допоміжні домішки, вода. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/а, згідно директиви ЄС, становить 150 г/л (2007) і 130 г/л (2010); даний продукт містить < 130 г/л ЛОС.

#### Основа

Поверхня повинна бути чистою, сухою та придатною для обробки. Пил, висоли та інші забруднення ретельно видалити. Міцні алкідні та лакові покриття зашкурити. Крихкі та вбираючі основи додатково заґрунтувати глибоко проникаючою ґрунтовкою MGF Grund M14 і витримати згідно інструкції. Вражені грибками місця очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

При використанні лаку по поверхнях ізолуючої солі Isoliersalz обов'язково:

- зачистити залишки висолів механічним шляхом,
- поверхні з ізолуючою сіллю ретельно помити водою, висушити,
- не менш ніж через 3-4 години проґрунтувати глибокопроникною ґрунтовкою MGF Grund M14, дати висохнути,
- наносити шар лаку не менш ніж через 10-12 годин.

#### Виконання робіт

Перед нанесенням перемішати. Можна додати невелику кількість води (до 3%) для отримання зручної для нанесення консистенції. Наносити щіткою, розпилювачем або валиком з коротким ворсом (4-6 мм). Покривати в 2-3 шари. Термін висихання кожного шару складає 2-3 години при температурі +20°C та відносній вологості повітря 60%. При інших кліматичних умовах час зміниться, при зменшенні температури він збільшиться. Витрата на один шар – 100-125 мл/м<sup>2</sup> в залежності від типу основи. Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті. Не використовувати для покриття підлоги. Механічні навантаження прикладати не раніше 7 днів після закінчення робіт. Роботи вести при температурі основи більше +8°C та при відносній вологості повітря нижче 80%. Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

#### Заходи безпеки і утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. При нанесенні розпиленням не вдихати пари. Не виливати на ґрунт, у водойми чи каналізацію. Залишки висохлого лаку утилізуються як звичайне будівельне сміття.

#### Фасовка

0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л

## **Зберігання**

У щільно закритій тарі у прохолодному місці при температурі від +5°C до +35°C. Запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці, яка ще не розкривалася – 24 місяці. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина

ТУ У 20.3-31158382-044:2015

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”

Україна, м. Дніпро

вул. Курсантська, 7б

тел. (056) 377-95-05

e-mail: [postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

1.08.2017