



Aqua-Fensterlack

АКВА-ЕМАЛЬ ДЛЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
УДАРОСТІЙКА
СТІЙКА ДО СТИРАННЯ І ЗЛИПАННЯ
ВИСОКА КРИЮЧА ЗДАТНІСТЬ
НАПІВМАТОВА
АТМОСФЕРОСТІЙКА
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

Застосування та характеристики

Білосніжна акрилова емаль на водній основі для зовнішніх і внутрішніх робіт. Має високу криючу здатність. Утворює покриття, стійкі до стирання і впливу атмосфери. Призначена для нанесення на дерево, заґрунтований метал, штукатурку, бетон, ДВП, мінеральні основи, алкідні покриття та твердий ПВХ.

Склад

Дисперсія акрилатна, пігменти, наповнювачі, вода, домішки. Даний продукт містить <10 г/л летючих органічних сполук (ЛОС).

Основа

Повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу, жиру, іржі та покриттів, що відшаровуються. Міцні алкідні покриття зашкурити наждачкою. Незахищені металеві поверхні (залізо, сталь тощо) ретельно очистити від іржі металевою щіткою, знежирити, обробити антикорозійною ґрунтовкою на водній основі, витримати не менше 12 діб. Цинк і легкі метали знежирити і нанести ґрунтувальний шар емалі, розведеною водою 1:1. ПВХ очистити і зашліфувати. Мінеральні основи зміцнити ґрунтом MGF Grund M14.

Виконання робіт

Перед застосуванням ретельно перемішати. При необхідності емаль можна розбавити водою до 5-10%, при розпиленні – до 20%. Наносити пензлем, валиком або розпилювачем. Витрата на один шар – 90-100 мл/м², в залежності від основи, точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті. Рекомендується наносити в 2-3 шари. Температура має бути вище +7°C і відносна вологість повітря нижче 80%.

При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло діаметром 0,28-0,33 мм і тиск 160-180 бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до робочої густини (20%), використовувати сопло 1,5-1,8 мм і тиск 3 атм. Не допускати утворення товстої плівки.

Робочі інструменти промити водою одразу після виконання робіт.

Час висихання

Від пилу – 3-4 години, на «дотик» – 8-12 годин, повне висихання – 12 годин. При температурі основи і повітря +20°C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись, при зменшенні температури час збільшиться.

Колерування

Може тонуватись в любий відтінок по системі Color Mix або SELEKT. Затонована емаль повинна бути використана відразу після колерування або не пізніше ніж через 3 дні!

Фасовка

0,75 л; 2,5 л

Заходи безпеки та утилізація

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Під час роботи і після нанесення провітрювати приміщення. Не вдихати пари при розпиленні! При попаданні в очі або на шкіру відразу промити водою. Не зливати в каналізацію, у водойми і на поверхню ґрунту. Залишки висохлої емалі утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Зберігання

В захищеному від морозу місці. Розпочаті упаковки ретельно закривати. Термін зберігання в заводській упаковці, що не розкривалася – 36 місяців.

Затонована емаль не має гарантійного терміну зберігання і повинна бути використана не пізніше ніж через 3 дні після колерування!

Дата виготовлення і номер партії вказані на упаковці.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина

ТУ У 24.3 – 31158382-044-2015

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”

Україна, м. Дніпро

вул. Курсантська, 7б

тел. (056)377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

1.08.2017