



ПІНА МОНТАЖНА ПРОФЕСІЙНА ВСЕСЕЗОННА

Опис продукту	
Призначення	Використовується для заповнення пустот та щілин, герметизації та ущільнення швів та тріщин, ізоляції будівельних конструкцій, з'єднання різних матеріалів. Універсальний тепло- та звукоізолятор, що фіксує матеріал під час монтажу та для герметизації віконних рам та стінових панелей, систем трубопроводів та кабелів, систем тепло- та звукоізоляції.
Властивості	Однокомпонентна поліуретанова монтажна піна в аерозольному балоні для роботи зі спеціальним пістолетом. Має високу адгезію до більшості будівельних матеріалів: цегли, бетону, штукатурки, деревини, металу, тощо. В затверділому стані стійка до процесів старіння, впливу тепла, вологи, цвілі, грибків, комах. Потребує захисту від УФ-випромінювання.
Склад	Поліізоціанат, поліольна суміш, пропеленти.
Спосіб застосування	Для якісного максимального виходу піни, балон слід витримати при температурі від +18оС до +30оС не менше 24 годин та ретельно перемішати(не менше 1 хв.) безпосередньо перед використанням. Робочу поверхню очистити від бруду, жирів і зволожити. Поверхня не повинна бути покрита памороззю або льодом. Під час роботи балон утримувати - ДОГОРИ ДНОМ! Простір глибиною понад 4 см та завширшки понад 6 см слід заповнювати пошарово. Кожний наступний шар наноситься після затвердіння на відлипання робочий простір на 2/3 об'єму. Після повного затвердіння зайву піну видалити механічно, а шар захистити від попадання сонячних променів. Після завершення роботи пістолет очистити від піни. Свіжу піну рекомендується видалити очисником піни.
Вихід піни	до 65 літрів
Термостійкість	- 60°С до +100°С
Температурний режим використання	-10°С до +30°С (оптимально + 20°С)
Час затвердіння (за нормальних умов)	- на відлипання: 15-20 хв. - повне затвердіння: 12-24 год.
Додатково	
Заходи безпеки	Вогнєнебезпечно! Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі негайно промити проточною водою та звернутися до лікаря.
Зберігання	Зберігати у вертикальному положенні догори клапаном при температурі від +5оС до +30оС в сухому місці, в заводській упаковці не ближче ніж 1,5 м від джерела вогню та опалювальних приладів. Не нагрівати вище +50°С.
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати втробництва
Фасовка	850мл